



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto utilizado como fundo e acabamento em substrato galvanizado e metal ferroso. Formulado a base de resinas acrílicas modificadas, proporcionando ótima aderência ao substrato, excelente alastramento, e fácil aplicação, secagem rápida, e boa resistência a intempéries. Também pode ser usado como fundo promotor de aderência.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas acrílicas termoplásticas, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos.

INDICAÇÃO DE USO

- Indicado para pintura de aço galvanizado
- Chapas zincadas
- Metais ferrosos como: estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, torres de transmissão, painéis de comunicação visual, grades, calhas, rufos, condutores, etc.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



A superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de impurezas de ferrugem, pó, graxas, óleos ou qualquer outro contaminante que possa comprometer o desempenho do produto. Para superfícies contaminadas com oleosidade, aplicar o desengraxante.

Em áreas já pintadas e que apresentem tintas soltas e indícios de ferrugem, remover toda tinta e ferrugem, com lixa e/ou escova de aço.

RENDIMENTO TEÓRICO



8 a 10 m² por litro/ demão



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nílton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

EMBALAGENS



Tipo

Embalagem

Embalagem

Embalagem

Volume

900 ml

3,6 lts

18 lts

SECAGEM



Condição

Ao ar: Toque

Ao ar: Manuseio

Ao ar: Final

Estufa

Tempo

10 a 20 minutos

01 a 02 horas

48 horas

--

SECAGEM REPINTURA



Intervalo

Entre demãos

Tempo

5 a 10 minutos

DILUIÇÃO



10 a 20% com Thinner Acabamento NOX COR.

DEMÃO RECOMENDADA



2 a 3 passadas (demãos).



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nílton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

GALVINOX - CORES

TEMPO DE INDUÇÃO (25°C)

Não disponível.

APLICAÇÃO

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos. 15 a 20 microns por demão.

Ao abrir a embalagem, mexer até completa homogeneização. Respeitar a diluição máxima indicada. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos estejam limpos. Não aplicar com umidade relativa do ar acima de 85% ou sobre superfícies condensadas.

Pistola Convencional:

Pistola gravitacional / convencional

Pressão de ar

40 a 50 psi

Viscosidade (Copo FORD 4)

18 a 22 segundos

Rolo / Trincha:

Rolo lã carneiro ou espuma sintética

Trincha de cerdas pretas para tintas esmalte



FICHA TÉCNICA


Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nílton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

SEGURANÇA



Produto inflamável. Não ingerir e evitar a inalação de vapores. Aconselha-se o uso de mascarar, óculos de segurança, luvas e protetor auricular. No caso de aplicação a pistola, utilizar de cabine de pinturas e com sistema de exaustão. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Em caso de contato com olhos, lavar em água corrente por 15 minutos. Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) disponível no site da NOX COR.

NOTAS

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado. Suas características serão resguardadas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. Tempo de validade: 24 meses. Este boletim está sujeito a alterações sem prévio aviso.