



# FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O NOXCOR KIT TINTA PU P/ PISCINA é indicado para a pintura de piscinas de concreto e fibra, tornando-as mais bonitas e duráveis. Formulado com a mais alta tecnologia, possui superaderência e altíssima durabilidade, oferecendo total proteção contra umidade e excelente resistência química que protege contra intempéries. O produto possui laudo de potabilidade.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

**Componente A (Tinta):** resina poliuretano, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, solventes aromáticos, ésteres e acetatos glicóis. Teor de benzeno menor que 0,1%.

**Componente B (Endurecedor):** resina isocianato alifática, solventes aromáticos e ésteres.

**Redutor:** solventes aromáticos e ésteres.

## INDICAÇÃO DE USO

- Pintura de piscinas de concreto
- Pintura de piscinas de fibra

## PREPARO DA SUPERFÍCIE



Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho etc. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações:

- **Concreto Novo:** Respeitar a secagem e cura do concreto (mínimo 30 dias). Após a cura, deixar a piscina com água por 15 dias. Retirar a água e secar totalmente. Aplicar uma demão como fundo (diluição 30%).
- **Fibra:** Lixar e remover o pó. Lavar com água em abundância e remover resíduos. Limpar com Thinner NOXCOR para remover óleos e gorduras.
- **Repintura:** Lixar e remover o pó. Lavar a superfície e remover resíduos. Limpar com Thinner NOXCOR. Se a segunda demão for aplicada após 24 horas, realizar lixamento com grão 150.

## RENDIMENTO TEÓRICO



40m<sup>2</sup>/galão por demão ou 13m<sup>2</sup> com 3 demãos.



# FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

## RESISTÊNCIA AO CALOR



Não disponível.

## EMBALAGENS



### Quantidade

01  
01  
01

### Item

Galão de Tinta PU  
Lata de Catalisador  
Lata de Diluente para PU

### Volume

2,7 Litros  
900 ml  
900 ml

## SECAGEM



### Estágio

Ao toque  
Entre demãos  
Final

### Tempo de Secagem

2 horas  
6 a 8 horas  
72 horas

## SECAGEM REPINTURA



### Intervalo

Mínimo  
Máximo

### Recomendação

6 a 8 horas  
24 horas (após este prazo, lixar com grão 150)

## RELAÇÃO DA MISTURA



A relação de mistura é de 3 partes de Componente A (tinta) para 1 parte de Componente B (catalisador). A catálise deve ser feita adicionando o componente B no A, agitando e homogeneizando bem.



# FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

## DILUIÇÃO



**Pincel, Trincha ou Rolo:** 10% a 30% para piscinas cimentadas e 10% para piscinas de fibra.

**Pistola:** 40% a 60% para piscinas cimentadas e 20% para piscinas de fibra. Utilizar o redutor específico fornecido no kit.

## VIDA ÚTIL DA MISTURA



A vida útil da mistura (após a catálise de A e B) é de no máximo 6 horas.

## DEMÃO RECOMENDADA



Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos, dependendo do estado e da cor da superfície.

## TEMPO DE INDUÇÃO (25°C)

Após efetuar a mistura (catálise), aguardar 10 minutos antes de proceder com a diluição. Após a diluição, aguardar mais 10 minutos antes de iniciar a aplicação.

## APLICAÇÃO

Misturar bem o produto antes e durante a aplicação. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou umidade relativa do ar superior a 90%.

### Ferramenta

Pincel, Trincha ou Rolo de Lã para Epóxi

Pistola

### Diluição Piscinas Cimentadas

10 a 30%

40 a 60%

### Diluição Piscinas de Fibra

10%

20%



# FICHA TÉCNICA


**Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA**

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

[www.noxcor.com.br](http://www.noxcor.com.br) - [sac@noxcor.com.br](mailto:sac@noxcor.com.br)

## SEGURANÇA



Para informações completas sobre segurança, manuseio e EPIs, consulte o FDS (Ficha de Dados de Segurança) do NOXCOR KIT TINTA PU P/ PISCINA. Recomenda-se que a aplicação seja feita por profissionais treinados. Não utilizar produtos auxiliares que não pertençam ao sistema original.

## NOTAS

- Recomenda-se encher a piscina somente após 72 horas de cura do produto.
- O tratamento com cloro deve ser realizado apenas 7 dias após o enchimento com água.
- O cloro líquido ou granulado deve ser sempre diluído em água antes de ser colocado na piscina.
- Alguns produtos químicos de limpeza podem causar o efeito BLUSH (branqueamento) na película da tinta.
- O produto não é indicado para aplicações em azulejos.
- Validade: 24 meses se mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor.