



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O NOXCOR Primer Alquídicó é formulado à base de resinas alquídicó especiais em combinação com pigmentos de alta qualidade, cargas minerais, aditivos e solventes orgânicos livres de benzeno. É um produto de fácil aplicação, proporcionando ótimo nivelamento, cobertura e rendimento, ótima aderência às superfícies, rápida secagem, ótima flexibilidade e resistências às intempéries.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Formulado à base de resinas alquídicó especiais em combinação com pigmentos de alta qualidade, cargas minerais, aditivos e solventes orgânicos livres de benzeno.

INDICAÇÃO DE USO

- Aplicações de fins anticorrosivos em superfícies ferrosas sujeitas à exposição ao intemperismo.
- Excelente fundo para acabamento sintético.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



A superfície a ser pintada com o NOXCOR Primer Alquídicó deverá estar seca e isenta de contaminantes, como poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc. Nunca aplicar sob superfície quente.

RENDIMENTO TEÓRICO



40 m² / Galão / Demão (considerando uma espessura de 30 micrômetros).

RESISTÊNCIA AO CALOR



Não disponível.



FICHA TÉCNICA


Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

EMBALAGENS



Componente
Componente Único

Conteúdo
3,6; 18

Embalagem
galão, lata

Unidade
L

SECAGEM



Estágio
Ao Toque
Ao Manuseio
Final

Tempo
30 Minutos
06 Horas
72 Horas

SECAGEM REPINTURA



Condição
Mínimo
Máximo

Tempo
24 Horas
72 Horas

RELAÇÃO DA MISTURA



O NOXCOR Primer Alquídico não requer catálise. Misturar o produto com agitação constante até perfeita homogeneização.

DILUIÇÃO



Diluir o NOXCOR Primer Alquídico de 10 a 15% com NOXCOR ÁGUA RAZ ou NOXCOR THINNER ACABAMENTO, ajustando a viscosidade em função do equipamento de aplicação.



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

DEMÃO RECOMENDADA



01 à 02 Demão

TEMPO DE INDUÇÃO (25°C)

Não disponível.

APLICAÇÃO

O NOXCOR Primer Alquídico pode ser aplicado com pistola (revólver), trincha, pincel ou rolo.

Método

Pistola Convencional
Pistola Airless
Rolo/Trincha

Instruções

Ajustar viscosidade de acordo com o equipamento utilizando diluição de 10 a 15%.
Ajustar viscosidade de acordo com o equipamento utilizando diluição de 10 a 15%.
Aplicação direta após homogeneização e diluição se necessário.

SEGURANÇA



O NOXCOR Primer Alquídico é um produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação, manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar a inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água corrente em abundância por 15 minutos. Para mais informações, consulte o FDS do produto.



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

NOTAS

Estocagem: Em temperatura ambiente, o NOXCOR Primer Alquídico possui validade de 24 meses.

Observações: O rendimento teórico considera uma espessura de 30 micrômetros, não contabilizando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação.

Produtos Relacionados: Para diluição, utilize NOXCOR ÁGUA RAZ ou NOXCOR THINNER ACABAMENTO.