



FICHA TÉCNICA

Kromo Indústria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NOXCRYL ACRÍLICO - CORES é uma tinta acrílica monocomponente de fácil aplicação a rolo, a pistola ou a pincel. Desenvolvido para a pintura de container, caçamba, motores, estruturas e outros. Apresenta flexibilidade muito boa, excelente resistência à abrasão e secagem rápida, permitindo a liberação da área após aproximadamente 30 minutos. Possui ótima capacidade de retenção de cor, devido à sua resistência aos raios ultravioleta do sol. Pode ser aplicado sobre o concreto.

INDICAÇÃO DE USO

- Pintura de container
- Caçamba
- Motores
- Estruturas e outros
- Aplicação sobre concreto

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Limpeza: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de contaminantes (óleos, graxas, ferrugem).

Lixamento: Lixar a superfície com lixa fina (ex: P400 ou P600) para garantir aderência.

RENDIMENTO TEÓRICO



Rendimento teórico por galão: 30,2 m² na espessura seca recomendada de 50 micrômetros.

EMBALAGENS



Embalagem
Galão

Peso Aproximado por Galão
3,900 kg



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA
Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ
CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937
www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

NOXCRYL ACRÍLICO - CORES

SECAGEM



Tipo de Tráfego

Tráfego moderado
Tráfego intenso

25°C

25 minutos
40 minutos

40°C

15 minutos
25 minutos

SECAGEM REPINTURA



Temperatura

16°C
25°C
32°C

Mínimo

1 hora
30 minutos
20 minutos

Máximo

ilimitado
ilimitado
ilimitado

DILUIÇÃO



Diluyente Recomendado: THINNER ACABAMENTO OU THINNER LIMPEZA.
Proporção de diluição: O necessário até 15%, em volume.

DEMÃO RECOMENDADA



Espessura seca recomendada por demão: 50 micrometros.

APLICAÇÃO

O produto é de fácil aplicação a rolo, a pistola ou a pincel. Informações específicas para pistola Airless e Convencional não constam no documento original.

SEGURANÇA



Para precauções de segurança integrais e orientações sobre EPIs, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto NOXCRYL ACRÍLICO - CORES da NOXCOR.



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

NOTAS

Vida útil em estoque: 24 meses.

Condições de armazenagem: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperatura que não ultrapassem 40°C.

Observações sobre rendimento: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado. Considerar todas as perdas para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada.

Assistência Técnica: Em condições diferentes da normalidade, recomendamos consultar a Assistência Técnica da NOXCOR.