



# FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **NOXLIT ESMALTE - CORES** (NOXLIT Seca Rápido Premium) é indicado para superfícies de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Possui baixo odor e é recomendado para ambientes internos e externos. Forma uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeira e riscos, preservando a pintura por muito mais tempo.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

## INDICAÇÃO DE USO


- Ferro (aço carbono)
- Madeira
- Alumínio
- Galvanizado

## PREPARO DA SUPERFÍCIE



A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo.

## RENDIMENTO TEÓRICO



5.30 m<sup>2</sup>/L

## RESISTÊNCIA AO CALOR



*Não disponível.*



# FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

## EMBALAGENS



900ml  
3,6l  
18l

## SECAGEM



### Estágio de Secagem


Ao toque  
Entre demãos  
Final

### Tempo

30 min  
40 min á 2 horas  
6 á 8 horas

Nota: A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

## SECAGEM REPINTURA



### Intervalo

Entre demãos

### Tempo Recomendado

40 min á 2 horas

## RELAÇÃO DA MISTURA



*Não necessita de catálise.*

## DILUIÇÃO



**Para uso de rolo ou pincel:** Até 20% de diluição com Aguarrás NOXCOR.

**Para uso em pistola:** Até 30% com Aguarrás NOXCOR, pressão entre 2,2 a 2,8 Kg/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.



# FICHA TÉCNICA


Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA

Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 - Pinheiral-RJ

CEP: 27197-000 | Telefone: (24) 3016 4937

www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

## VIDA ÚTIL DA MISTURA



Não disponível.

## DEMAO RECOMENDADA



Aplicar o produto até obter a camada desejada, respeitando o intervalo de pintura entre demãos.

## TEMPO DE INDUÇÃO (25°C)

Não disponível

## APLICAÇÃO

- Homogeneizar a tinta NOXLIT antes de sua aplicação.
- Misture bem a fim de se obter um líquido homogêneo.
- Retire a quantidade desejada e coloque dentro de um recipiente limpo.
- Aplicar o produto com auxílio de um pincel, rolo ou pistola até obter a camada desejada.
- Respeitando o intervalo de pintura entre demãos.

### Equipamento

Pistola  
Convencional  
Pistola Airless  
Rolo / Trincha /  
Pincel

### Especificação

Pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm<sup>2</sup> (30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>). Diluição até 30% com Aguarrás NOXCOR.

Não especificado.

Diluição até 20% com Aguarrás NOXCOR.

## SEGURANÇA



Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás. Para precauções de segurança integrais e especificações de EPIs, consulte a FDS do produto NOXSEAL ESMALTE NOXLIT - CORES da NOXCOR.

## NOTAS

As informações baseiam-se na experiência da equipe técnica da NOXCOR e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. A NOXCOR não se responsabiliza pelo comportamento ou durabilidade em caso de uso incorreto ou fora do controle do fabricante. O rendimento e desempenho podem variar conforme fatores de aplicação e estado da superfície.